

北京天诚宇新材料技术有限公司

TG518 快速修补剂

一、简介

TG518 快速修补剂系常温固化双组份反应型修补剂，为国际八十年代开始投入应用的新胶种，具有比环氧，厌氧等常用胶种更加优良的综合性能。

二、主要技术性能

- 1、室温快速固化，30-40min 即可固化定位，10 小时可达最高强度；
- 2、使用温度：-60℃~170℃；
- 3、拉伸结合强度达 43Mpa；
- 4、20℃时调胶适用期 10 分钟，24 小时投入使用。贮存保质期 1 年。

三、主要用途

1、粘接材料广泛：可粘接铝、钢、铁、不锈钢等金属材料；ABS、聚氨酯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等塑料；玻璃，有机玻璃、陶瓷、木材等同种及异种材料：

2、用于制造业：可用于冰箱、汽车、电器元件、工业元件、仪器仪表、机床、飞机和卫星等制造业同种及异种材料的胶接。

3、设备维修业：可用于变压器、油箱、油泵、油罐、化工管路等裂缝的粘接与紧急堵漏，铸件气孔砂眼填补，机件断裂的结构胶接，车辆的野外紧急抢修。

4、其它行业：珠宝首饰、塑料玩具、音响设备、体育用品、文物、古董的胶接与修复。

四、使用方法

1、一般用目测按 A：B 约 4：1 的比例混合配胶，涂胶后约 10min 即可定位具有较高的强度，也可将 A、B 分别涂于待胶接的两件上然后压合胶接。

2、若用于变压器油箱等裂缝的堵漏时，可先用胶棒或肥皂填堵裂缝后，再用本胶封堵。

五、贮存保质期

2 年。

地 址：北京市通州马驹桥联东 U 谷甲 13 号 13c 厂房

传 真：010-59771798 电 话：010-63803052

开户行：建设银行马驹桥支行

账 号：1100 1128 4000 5250 1475

网 站：www.tianchengyu.com www.bjtcy.com

E mail：tg@bj.com

乘车路线：乘 12 路、927、821 等公交车到联东 U 谷下车。

北京天诚宇新材料技术有限公司

TG528 快速修补剂

一、简介

TG528 快速修补剂系常温固化双组份反应型修补剂，为国际八十年代开始投入应用的新胶种，具有比环氧，厌氧等常用胶种更加优良的综合性能。A、B 两组份混合后呈浅黄色，固化后粘接强度高，室温剪切强度达 30MPa 以上，耐溶剂，耐油、耐老化性能优良。

二、主要技术性能

- 1、室温快速固化，5~10min 即可固化定位，10 小时可达最高强度：
- 2、使用温度：-60℃~120℃
- 3、剪切、剥离、冲击和耐久强度优良。

三、主要用途

1、粘接材料广泛：可粘接铝、钢、铁、不锈钢等金属材料；ABS、聚氨酯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等塑料；玻璃，有机玻璃、陶瓷、木材等同种及异种材料：

2、用于制造业：可用于冰箱、汽车、电器元件、工业元件、仪器仪表、机床、飞机和卫星等制造业同种及异种材料的胶接。

3、设备维修业：可用于变压器、油箱、油泵、油罐、化工管路等裂缝的粘接与紧急堵漏，铸件气孔砂眼填补，机件断裂的结构胶接，车辆的野外紧急抢修。

4、其它行业：珠宝首饰、塑料玩具、音响设备、体育用品、文物、古董的胶接与修复。

四、使用方法

1、一般用目测按 A：B 约 1：1 的比例混合配胶，涂胶后约 10min 即可定位具有较高的强度，也可将 A、B 分别涂于待胶接的两件上然后压合胶接。

2、若用于变压器油箱等裂缝的堵漏时，可先用胶棒或肥皂填堵裂缝后，再用本胶封堵。

五、贮存保质期

2 年。

地 址：北京市通州马驹桥联东 U 谷甲 13 号 13c 厂房

传 真：010-59771798 电 话：010-63803052

开户、行：建设银行马驹桥支行

账 号：1100 1128 4000 5250 1475

网 站：www.tianchengyu.com www.bjtcy.com

E mail: tg@bj.com

乘车路线：乘 12 路、927、821 等公交车到联东 U 谷下车。